

## Резиновая смесь ВЗ-Ф-1

**Цвет:** коричневый

**Назначение:** уплотнительные резиновые и резинотехнические детали неподвижных и ограниченно подвижных соединений.


**Гарантийный срок хранения:** 3 месяца

**Температура эксплуатации:** от -20 °С ... до +200 °С, кратковременно +230°С

**Рабочая среда:** воздух, топлива, масла, смазки, растворы кислот и щелочей

**Технологические свойства:** формуется, шприцуются под заготовку на двухшнековой машине.

Показатель	Значение
Твердость, Шор А	68
Условная прочность при растяжении, Мпа	12,7
Относительное удлинение при разрыве, %	320,6
Температура хрупкости, °С	-20
Изменение массы при воздействии смеси изооктан и толуол в соотношении 7:3 в течение 24ч при температуре (23±3)°С, %	0,24
Относительная остаточная деформация при постоянной величине сжатия в воздухе (25±5) % в течение 24ч при температуре 200 °С, %	11,7
Изм. Твердости после старения 250°С x 70ч, Шор А	3
Изм. Прочности 250°С x 70ч, %	-15,6
Изм. Удлинения 250°С x 70ч, %	-7,5
Удельный вес, г/см <sup>3</sup>	2,1



Вулканизационная кривая резиновой смеси В3-Ф-1